

MULTIS COMPLEX EP 2



Universel høj temperatur lithiumkompleks smørefedt til ekstremt tryk

ANVENDELSE

- **MULTIS COMPLEX EP 2** er udformet til smøring på forskellige anvendelsesområder under alle former for driftsforhold, men især hvor driftstemperaturen er høj, og hvor anvendelse af konventionel lithium smørefedt er begrænset
- **MULTIS COMPLEX EP 2** er et universalt smørefedtfedt udformet til smøring af belastede glide-, kugle- og rullelejer, hjullejer, kardanled, chassis og forskellige anvendelsesområder med stødpåvirkninger og vibrationer inden for transport, landbrug og i off-road køretøjer
- Velegnet som smørefedt til almindelige formål inden for industrielle anvendelsesområder, hvor der kræves en NLGI Grade 2 EP-smørefedt med resistens over for høje temperaturer
- **MULTIS COMPLEX EP 2** bør påføres med en pneumatisk pump eller patronpistol

SPECIFIKATIONER

- ISO 6743-9: L-XBEHB 2
- DIN 51 502: KP2P-20

KUNDEFORDELE

- **MULTIS COMPLEX EP 2** opfylder en lang række krav, der betyder at dens anvendelsesmuligheder er meget omfattende, hvilket gør det muligt at foretage en lagerrationalisering
- Opfylder kravene fra de fleste OEMér
- Danner en smørende film, der er langtidsholdbare og modstandsdygtig over for fugtighed, temperatursvingninger og forurening og derfor reducer omkostningerne og behovet for vedligeholdelse
- Blandbar med de fleste andre konventionelle typer lithiumfedt

TYPISKE DATA

MULTIS COMPLEX EP 2	Metode	Enheder	MULTIS COMPLEX EP 2
Fortykkelsesmiddel	-	-	Lithium kompleks
Baseolie	-	-	Mineralsk
NLGI-klasse	ASTM D 217	-	2
Farve	Visuelt	-	Rød
Konsistens	Visuelt	-	Glat
Driftstemperatur	-	°C	- 20 til 160
Penetration, 25 °C	ASTM D 217	0,1 mm	265 – 295
4-kulssvetslast	DIN 51 350-4	daN	280 – 300
Korrosionsbeskyttelse d SKF-EMCOR	DIN 51 802	Klassificering	0-0
Dråbepunkt	IP 396	°C	> 275
Baseolieviskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s (cSt)	165

De typiske egenskaber, der opgives, udgør middelværdier.

TOTAL DENMARK A/S
Aldersrogade 6C, 4 sal
2100 København Ø

MULTIS COMPLEX EP 2
03.2004

Forhandler: Scandic-Oil
Tlf.: 21 70 62 80
Mail: mail@scandic-oil.dk

